


暖めると柔らかくなり、冷えると固まる

自由変形樹脂

もののかたちをコピーする、これは驚きの新素材登場!

オリジナルなMOLD(型)が自分でつくれます!



サイズ

t 2×250×250

t 0.6×500×5m巻

- ・ 60度ほどの低温で軟化し、冷えると固まる性質を持っています。
- ・ 型を取りたいものに離型剤を塗って自由変形樹脂を置き、ドライヤーで暖めると柔らかくなり密着します(樹脂は半透明になります)。厚みが欲しいときはこの手順を繰り返してシートを重ねてください。
- ・ シートが白色に戻り十分冷えたらゆっくりと原型から取り外してください。
- ・ 出来上がった型はスカルピーや石膏などの注型材の型としても使用可能です。
- ・ 工具のキズ防止カバーや、原型のコピーなど、用途は無量大! いろいろな方面にご活用ください。プラモデル用の塗料で塗装も可能です。

マイカバーの作り方

<p>① 材料を準備する</p> <p>自由樹脂 ハサミ リケイ剤 ドライヤー ワーク</p>	<p>④ ドライヤーで加熱する (樹脂がワークに密着し透明になるまで)</p>
<p>② ワークにリケイ剤を塗る</p> <p>※ グラスでも可</p>	<p>⑤ 更に1枚目の上から2枚目を重ね同様に加熱する(これを繰り返す)</p> <p>※ 5~6枚重ねる 大きさ・使用部位の頻度で硬度な物にする</p>
<p>③ 自由樹脂をワークの大きさに切断する</p>	<p>⑥ 樹脂が固まったらはがして完成</p>



三京アムコ株式会社

刈谷市一ツ木町7丁目1-3

TEL 0566-24-2211

FAX 0566-24-2212